

DŘEVO

PRESTIGE

TECHNICKÝ LIST 2018



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (EN 13489)		
Reakce na oheň	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydové emise	EN 14342	E1
Tvrdość dle Brinella (průměrná hodnota) Jasan Dub	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Odolnost obroušení dle Tabera Proteco Hardwax Oil	EN 13696	N/A
Redukce kročejového hluku ΔL_{W} v dB s 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Tepelná izolace (RT m ² K/W) jen dřevo s plstěnou podložkou s 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Tepelná vodivost (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

POKLÁDKA	
Metoda pokládky	Plovoucí pokládky nebo celoplošné lepení
Návod na pokládku	Stáhněte z www.tarkett.cz Kontaktujte svého dodavatele pro více info
Kompatibilní s podlahovým topením Maximální povrchová teplota 27°C se samoregulačním systémem podlahového topení	Ano
Start & Stop: Kratších lamel je potřeba přibližně 1 balení na 20 m ²	

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Pokládka	Tarkofoam II / Tarkoflex II Nářadí na pokládku
Příslušenství	Dekoratивní lišty Náběhové lišty Lišty kolem trubek
Péče a údržba	Sada na údržbu / Sada spray Mop Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Další alternativy a kompletní nabídka příslušenství na www.tarkett.cz	

ROZMĚRY A BALENÍ	14x162x2200	14x190x2000
Tloušťka EN 13489 (mm)	14	14
Šířka (mm)	162	190
Délka (mm)	2200	2000
Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	3,5	3,5
Lamel/balení	6	6
m ² /balení	2,14	2,28
m ² /paleta	77,04	79,80
Čistá hmotnost/m ² (kg)	7,9	7,9

ROZMĚRY A BALENÍ	14x190x2200	14x194x2281
Tloušťka EN 13489 (mm)	14	14
Šířka (mm)	190	194
Délka (mm)	2200	2281
Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	3,5	3,5
Lamel/balení	6	6
m ² /balení	2,51	2,66
m ² /paleta	87,85	93,10
Čistá hmotnost/m ² (kg)	7,9	7,9

Vzhledem k povaze materiálu, tato tabulka udává typické hodnoty.

ÚDRŽBA
Dřevěné podlahy Tarkett jsou ošetřeny povrchovou úpravou Proteco, účinnou ochranou proti běžnému opotřebení, oděru, škrábancům a skvrnám. Některé podlahy vyžadují častější údržbu pro prodloužení životnosti. Většinou se jedná o světlé podlahové krytiny s povrchovou úpravou Hardwax oil, zejména s kartáčovaným povrchem a/nebo s výraznými detaily. Další informace a návod na údržbu naleznete na našich webových stránkách www.tarkett.cz

Prestige Proteco Hardwax Oil



DŘEVO

PRESTIGE

DESIGN

Dřevěná podlaha, která vypadá jako opotřeбенá sluncem, větrem a vodou. Prkna jsou ošetřena novým hlubokým kartáčováním dodávajícím dřevu starožitnou patinu, která je ještě umocněna povrchovou úpravou Proteco Hardwax oil, zajišťujícím snadnou a dlouhotrvající péči. Zkosení všech 4 stran podtrhuje charakter lamel.

ÚDAJE O PRODUKTU	Kód materiálu	Rozměry (mm)			Vzor	Povrchová úprava	Povrchový efekt	Zkosení (4 strany)	Moření	č. DoP
		Tloušťka	Šířka	Délka						
Prestige Ash Seashell	7967018	14	162	2 200	Prkno	Proteco Hardwax Oil	Patina pomocí kartáčování	Mini-zkosení	Ano	0190-0105
Prestige Oak White Sand	7877046	14	190	2 200	Prkno		Patina pomocí kartáčování	Mini-zkosení	Ano	0190-0105
	7877052	14	190	2 000	Prkno		Patina pomocí kartáčování	Mini-zkosení	Ano	0190-0105
Prestige Oak Driftwood	7870059	14	194	2 281	3-prkna		Patina pomocí kartáčování	-	Ano	0190-0105
Prestige Oak Sand	7870058	14	194	2 281	3-prkna		Patina pomocí kartáčování	-	Ano	0190-0105
Prestige Oak	7877048	14	190	2 200	Prkno		Patina pomocí kartáčování	Mini-zkosení	Ne	0190-0105
Prestige Oak Dark Slate	7877047	14	190	2 000	Prkno		Patina pomocí kartáčování	Mini-zkosení	Ano	0190-0105



Prestige Ash Seashell



Prestige Oak White Sand



Prestige Oak Driftwood



Prestige Oak Sand



Prestige Oak



Prestige Oak Dark Slate

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Pro více informací o vzhledu a variacích si prohlédněte Grading Book nebo www.tarkett.cz. Mezinárodní sortiment Tarkett materiálů se skládá z mnoha rozdílných produktů. Dostupnost v jednotlivých zemích se může lišit. Přestože jsme se snažili reprodukovat fotografie, které by reflektovali konečný produkt, kvalita monitoru nebo tiskárny a přirozenost dřeva může mít za následek rozdíly v barvě a struktuře jednotlivých lamel.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.tarkett.cz