

Technische Daten



solidDRYBACK 25-05

Fresh Oak Authentic - Herringbone

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 14001	√
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschrift	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	2,5 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 4,350 kg/m ²
ISO23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: -0.08%
	In Querrichtung: -0.04%
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: 1.0 x 10 ¹⁶ Ω
	Vertikal: 1.0 x 10 ¹³ Ω
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: -0,3 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	ΔL _w 5 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	δs 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,02 m ² K/W
EN 13501-1 - 1:2007 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0.11 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893 Rutschhemmung	0.6 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	33 - intensive gewerbliche Nutzung
	42 - normale industrielle Nutzung
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 71 Toxizität	Nicht toxisch
Phthalatfrei	√
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	29 °C √
Format Diele	60,96 x 11,43 cm
Verpackungseinheit	48 Dielen / 3,34 m ²

